

Tableau des résistances

Substance	Concentration	HDPE	LDPE	PA	PC	PP	PS	PVC-dur	PVC-souple	SAN	No UN
Acétate d'argent		1/1	1/1	(2)	1/2	1/1	2/2	2/2	0/0	0/0	
Acétate d'isopropyle		1/2	2/3	1/0	4/4	2/3	4/4	4/4	4/4	0/0	
Acétaldéhyde		3/3	2/4	2/0	4/4	3/4	4/4	4/4	0/0	4/4	1089
Acétamide	saturé	1/1	1/1	1/0	4/4	1/1	1/1	4/4	0/0	1/1	
Acétate d'éthyle		1/3	3/4	1/0	4/4	1/3	4/4	4/4	4/4	0/4	1173
Acétate de butyle		1/2	2/3	1/0	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	1123
Acétate de Cellovlse		1/1	1/2	0/0	3/4	1/2	4/4	3/4	0/0	0/0	
Acétate de méthyle	100 %	1/0	1/1	1/0	(4)	1/3	4/4	4/4	4/4	4/4	1231
Acétate de pentyle		1/2	2/3	2/0	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	
Acétate de plomb	aqueux	1/1	1/1	3/0	1/0	1/1	1/1	1/1	1/0	1/1	
Acétate de sodium	tous	1/1	1/1	1/0	1/2	1/1	2/2	2/3	3/0	1/1	
Acétone		1/1	3/3	1/0	4/4	1/3	4/4	4/4	0/0	4/4	1090
Acétonitrile		1/1	1/1	1/0	4/4	3/4	4/4	4/4	0/0	0/0	1648
Acétophénone		0/0	1/0	1/0	(4)	1/3	0/4	4/4	4/4	0/4	
Acétylène	100 %	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	0/0	2/0	4/4	3/0	1001
Acide acétique	50 %	1/1	1/1	4/4	1/2	1/1	2/2	1/2	0/0	0/0	2789
Acide acétique monochloré		1/1	1/1	4/4	3/4	1/2	2/4	3/4	4/4	0/0	1750
Acide adipique	saturé	1/1	1/2	0/0	1/1	1/1	1/1	1/3	1/3	0/0	
Acide benzoïque	saturé	1/1	1/1	3/4	4/4	1/3	2/2	1/2	1/0	1/1	
Acide borique	10 %	1/1	1/1	1/0	1/1	1/1	1/2	1/3	1/0	1/1	
Acide bromhydrique	50 %	1/1	1/2	4/4	4/4	1/2	4/4	1/1	3/3	0/0	
Acide butyrique		3/4	4/4	3/3	4/4	4/4	4/4	2/4	4/4	4/4	2820
Acide chlorhydrique	20 %	1/1	1/1	4/4	2/3	1/1	1/1	1/3	0/0	0/3	
Acide chromique	10 %	1/1	1/1	4/4	2/3	1/1	1/1	1/2	0/0	0/3	
Acide citrique	10 %	1/1	1/1	1/1	1/2	1/1	1/2	2/2	1/0	0/0	
Acide cyanhydrique	aqueux	1/1	1/1	(3)	4/4	1/1	1/0	1/0	1/0	0/0	
Acide formique	98-100 %	1/1	1/2	4/4	3/4	1/3	3/4	3/4	1/3	3/4	1779
Acide hydrofluorique	50 %	1/1	1/1	4/4	4/4	1/1	4/4	2/3	2/0	3/3	1052
Acide lactique	85 %	1/1	1/1	3/4	1/2	1/2	2/2	2/3	2/3	1/1	
Acide nitrique	50 %	2/4	3/4	4/4	4/4	3/4	4/4	2/3	0/0	0/3	2031
Acide oxalique		1/1	1/1	3/4	1/0	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
Acide perchlorique		2/4	2/4	4/4	4/4	2/4	2/3	2/4	3/0	0/0	1802
Acide phosphorique	85 %	1/1	1/1	4/4	1/2	1/2	1/2	1/2	1/1	1/2	1805
Acide salicylique	saturé	1/1	1/1	1/0	1/2	1/1	1/2	2/3	0/0	1/1	
Acide stéarique	cristaux	1/3	1/3	1/0	1/2	1/3	1/2	1/2	1/1	1/1	
Acide sulfurique	95 %	3/4	3/4	4/4	4/4	3/4	4/4	2/4	0/0	4/4	1830
Acides aminés		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/0	0/0	
Alcool allylique	96 %	1/3	3/3	3/0	3/3	2/2	2/4	2/3	4/4	4/4	1098
Alcool benzylque		3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	2/3	0/0	4/4	
Aldéhyde salicylique		1/1	1/2	(3)	2/3	1/2	4/4	3/4	0/0	0/0	
Ammoniac	5 %	1/1	1/1	1/0	3/4	1/1	1/3	1/1	0/0	0/0	
Ammoniaque	25 %	1/1	1/1	4/4	4/4	1/1	2/3	1/2	1/3	2/2	
Aniline		1/2	1/3	3/4	4/4	2/3	4/4	4/4	4/4	0/4	1547
Antigel (voitures)		1/1	1/1	3/3	(1)	1/1	1/1	0/0	0/0	0/0	
Bain de fixation de photo		1/0	1/1	1/0	(2)	1/1	0/0	1/3	1/0	0/0	
Benzaldéhyde		1/3	3/3	3/0	4/4	1/4	4/4	4/4	4/4	0/4	1990
Benzène		3/4	3/4	2/0	4/4	3/4	4/4	4/4	0/0	0/4	1114
Benzole de diéthyle		3/4	4/4	(1)	3/4	4/4	4/4	4/4	0/0	0/0	
Brome		4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	2/4	4/4	4/4	1744
Bromobenzène		3/4	4/4	1/0	4/4	4/4	4/4	4/4	0/0	0/0	2514
Butadiène		3/4	4/4	1/0	4/4	4/4	4/4	3/4	0/0	0/0	
Butanol	techn. pur	1/1	1/3	1/0	1/0	1/2	1/0	1/3	4/4	0/0	1120
Carbazole		1/1	1/1	(2)	4/4	1/1	1/1	4/4	0/0	4/4	
Carbonate de soude		1/1	1/1	1/0	1/0	1/1	0/0	0/0	0/0	1/1	
Chlore	10 % humide	3/4	3/4	4/4	2/3	4/4	4/4	1/2	0/0	4/4	1017
Chlore de méthylène		4/4	4/4	3/4	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	1063
Chlorobenzène		3/4	3/4	4/4	4/4	3/4	4/4	4/4	0/0	0/4	1134
Chloroforme		3/4	4/4	3/3	4/4	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	1888
Chlorure d'aluminium	10 %	1/1	1/2	1/0	1/0	1/1	1/1	1/1	0/0	1/1	1726
Chlorure d'ammonium	aqueux	1/1	1/1	1/0	1/0	1/1	1/1	1/3	1/0	1/1	
Chlorure de barium	saturé	1/1	1/1	1/0	1/0	1/1	1/1	1/3	1/0	1/1	1564
Chlorure de benzène		3/3	3/4	1/0	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	1037
Chlorure de calcium	aqueux	1/1	1/1	1/0	1/0	1/1	1/1	1/3	1/0	1/1	
Chlorure de mercure		1/1	1/1	4/4	1/0	1/1	1/3	1/3	1/0	1/1	1624
Chlorure de sodium	tous	1/1	1/1	1/0	1/1	1/1	1/1	1/3	1/3	1/1	
Chlorure de thionyle	techn. pur	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	1836
Chlorure de vinyle	techn. pur	0/0	0/0	1/1	(4)	(3)	0/0	4/4	4/4	0/0	1086
Crésols		3/4	4/4	4/4	4/4	2/3	4/4	4/4	4/4	3/4	2076
Cyano-éthyl acétate		1/1	1/1	0/0	3/4	1/1	2/4	3/4	0/0	0/0	
Cyclohexane		3/4	3/4	1/0	3/3	3/4	4/4	2/3	1/0	1/3	1145
Decaline		1/2	2/4	1/0	4/4	2/4	4/4	1/2	3/0	3/4	
Dibutyl phtalique		1/3	3/3	1/0	4/4	2/2	4/4	4/4	4/4	0/4	
Dichlorobenzène	o-	3/3	3/4	(1)	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	1591
Dichromate de sodium		0/0	1/1	1/0	1/0	1/1	1/1	1/0	0/0	0/0	
Diméthylformamide		1/1	1/3	1/0	4/4	1/1	4/4	3/4	0/0	4/4	
Dioxine 1, 4		2/2	2/3	1/0	4/4	3/3	4/4	3/4	4/4	4/4	
Dioxyde de carbone		1/1	0/0	0/0	0/0	1/1	0/0	1/1	0/0	1/1	
Dioxyde de soufre	humide	1/1	1/1	(3)	(3)	1/3	3/4	1/2	0/0	0/0	1079
Disulfure de carbone		4/4	4/4	3/0	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	
Eau de chlore		3/0	0/4	4/4	4/4	3/4	4/4	3/3	3/0	3/3	
Eau régale		4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	3/4	
Edther de diéthyle		3/4	4/4	1/0	4/4	4/4	4/4	3/4	0/0	4/4	1155
Essence de pétrole		2/3	3/4	1/0	3/3	3/4	4/4	2/4	0/0	0/4	1203
Esteracrylique	100 %	4/4	4/4	1/0	(4)	4/4	0/0	4/4	4/4	0/0	
Ethanol	50 %	1/1	1/1	1/0	1/0	1/1	1/0	1/0	3/0	0/0	1170
Ethanol	96 %	1/1	1/3	1/0	1/3	1/1	3/4	1/3	3/0	1/3	1170
Ether		3/4	4/4	1/1	4/4	4/4	4/4	3/4	4/4	4/4	1155
Ether d'éthyle	tech. pur	3/0	2/3	1/0	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	0/0	
Ethylbenzène		2/3	3/4	(2)	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	1175
Ethylène perchlorique		4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	0/0	1/1	
Ethylèneglycol		1/1	1/1	1/0	2/3	1/1	1/1	1/1	3/3	1/1	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Substance	Concentration	HDPE	LDPE	PA	PC	PP	PS	PVC-dur	PVC-souple	SAN	No UN
Fluor		4/4	4/4	1/4	4/4	4/4	4/4	1/2	0/0	4/4	
Fluorure		1/1	1/1	(2)	1/1	1/1	2/2	1/1	0/0	0/0	
Formaldéhyde	40 %	1/2	2/3	1/3	1/2	1/2	4/4	2/3	3/3	0/4	1198
Fuël		3/3	3/4	1/0	3/3	1/3	3/4	1/1	3/3	1/1	
Glucose	tous	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/3	1/3	0/0	
Glycérine	tous	1/1	1/1	1/0	3/3	1/1	1/1	1/1	2/3	1/1	
Heptane, n		2/3	3/4	1/0	1/2	2/4	4/4	2/3	4/4	1/0	1206
Hexane		2/3	4/4	1/0	(2)	2/3	4/4	2/4	4/4	1/1	1208
Huile de térébenthine		2/2	3/4	1/0	4/4	4/4	4/4	2/3	4/4	3/3	1299
Huile machines	100 %	0/0	1/4	(1)	(2)	1/3	0/0	0/0	0/0	0/0	
Huile minérale		1/1	2/4	(1)	1/2	1/3	1/1	1/2	0/0	0/0	
Huiles de lubrification		1/3	2/3	(2-3)	(1)	3/0	0/0	1/1	1/3	0/0	
Huiles et graisses végétales		1/3	1/3	(2)	(2)	1/3	3/0	1/1	3/3	0/0	
Hydrate d'hydrazine	aqueux	1/1	1/0	4/4	(4)	1/1	0/0	1/0	0/0	0/0	2030
Hydroxyde de calcium	cons.	1/1	1/1	1/0	4/4	1/1	2/2	1/1	1/0	0/0	1759
Hypochlorite de calcium	saturé	1/1	1/1	1/4	3/4	1/1	2/3	2/3	3/0	1/1	
Hypochlorite de sodium	15 %	1/1	1/1	4/4	2/3	1/1	1/1	1/1	0/0	1/1	1791
Hypochlorure de sodium	50 %	3/3	3/3	4/4	(4)	3/3	0/0	1/0	0/0	0/0	
Iode (I) - teinture		1/3	1/3	4/4	3/4	1/2	3/3	4/4	4/4	3/3	
Isopropanol (alcool isoprop.)	techn. pur	1/1	1/1	1/0	1/2	1/1	2/2	1/2	4/4	1/4	1291
Kérosène		2/2	3/4	(1)	4/4	3/3	4/4	1/1	0/0	0/0	
Lanoline	techn. pur	1/3	1/3	1/0	1/0	1/3	1/1	3/3	3/3	1/1	
Liquide de frein		1/0	1/0	1/0	4/4	1/1	3/0	1/0	3/0	4/4	
Menthol	100 %	1/3	3/4	3/0	3/4	1/3	4/4	0/0	0/0	0/0	
Mercure	pur	1/1	1/1	1/0	1/1	1/1	1/1	1/1	3/0	1/1	2809
Méthanol (alcool méthylique)		1/1	1/1	2/0	4/4	1/1	3/4	1/3	3/3	3/4	1230
Méthoxyméthyleoléate		1/1	1/2	(2)	3/4	1/2	4/4	4/4	0/0	0/0	
Méthylethylcétone		1/3	3/4	1/0	4/4	1/3	4/4	4/4	4/4	4/4	1193
Nitrate d'argent		1/1	1/2	1/0	1/1	1/2	2/3	1/2	1/3	1/2	1830
Nitrile acrylique		1/1	1/3	1/0	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	0/0	1093
Nitrobenzène		3/4	4/4	4/4	4/4	2/4	4/4	4/4	4/4	4/4	1662
Octane, n		1/1	1/1	1/0	2/3	1/1	4/4	3/4	3/3	1/1	1262
Oxalate d'ammonium		1/1	1/2	(1)	1/1	1/2	1/1	1/1	0/0	0/0	
Oxyde d'aluminium	solide	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
Oxyde d'éthylène		2/3	3/3	3/0	3/4	3/3	4/4	3/4	0/0	0/0	
Oxyde de propylène		1/1	1/2	(3)	2/3	1/2	4/4	3/4	0/0	4/4	
Pentanol		1/1	1/2	1/0	1/0	1/1	1/3	2/3	3/0	0/4	
Perchlorate de potassium	saturé	1/1	1/1	(1)	1/0	1/1	0/0	1/3	3/0	0/0	1489
Permanganate de potassium		1/3	1/1	4/4	1/0	1/1	1/3	1/3	0/0	1/3	1490
Pétrole	techn. pur	1/3	3/4	1/0	3/0	1/3	4/4	1/0	3/0	3/4	
Phénol	100 %	2/3	3/3	4/4	4/4	1/2	4/4	4/4	3/0	4/4	1671
Phénylhydrazine	techn. pur	3/0	0/0	(3)	(3)	3/4	0/0	4/4	0/0	0/0	2572
Phosphate d'ammonim	tous	1/1	1/1	1/0	(2)	1/1	1/1	1/1	1/0	0/0	
Plastifiants		1/3	1/3	(2)	(3)	1/3	0/0	0/0	0/0	3/3	
Potasse caustique	50 %	1/1	1/1	1/0	4/4	1/1	1/1	1/1	1/0	0/0	1813
Propane	gazeux	3/4	4/4	1/0	3/4	2/4	4/4	1/2	0/0	0/0	1965
Propanediol		1/1	1/1	4/4	2/3	1/1	1/1	3/4	0/0	1/1	
Pyridine		1/3	0/2	1/0	4/4	3/3	4/4	4/4	4/4	4/4	1282
Résorcine	pure	1/1	1/1	4/4	2/3	1/1	2/3	3/4	0/0	0/0	2876
Révéléateur photo		1/3	1/1	4/4	(2)	1/2	0/0	1/3	1/0	0/0	
Sels métalliques	dissous	1/1	1/1	0/0	1/1	1/1	2/2	1/1	0/0	0/0	
Solution de soude caustique	30 %	1/1	1/1	1/0	4/4	1/1	1/0	1/3	1/3	0/0	
Soude caustique	50 %	1/1	1/1	1/0	4/4	1/1	2/2	1/2	0/0	0/3	1823
Sulfate d'ammonium	tous	1/1	1/1	1/0	4/4	1/1	0/0	1/3	1/0	0/0	
Sulfate de calcium	saturé	1/1	1/1	1/1	1/0	1/1	1/0	1/3	1/0	0/0	
Sulfures		2/3	3/4	0/0	3/4	(2)	4/4	4/4	0/0	0/0	
Tétrachlorométhane		3/4	4/4	1/0	4/4	4/4	4/4	2/3	4/4	4/4	1846
Tétrahydrofurane		3/4	4/4	1/0	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	2056
Trichloréthylène	100 %	3/4	4/4	3/0	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	0/4	
Urée (carbamide, etc.)		1/1	1/1	1/0	1/1	1/1	1/2	2/4	3/3	1/1	
Vinaigre glacial		0/0	0/0	4/4	4/4	1/3	0/0	0/0	0/0	0/0	2789

Chaque agent est accompagné de deux valeurs, chiffre de gauche = valeur à +20°C, chiffre de droite = valeur à +50°C.


- 1 = très stable/approprié
- 2 = stable/approprié
- 3 = utilisation limitée
- 4 = non utilisable
- 0 = aucune information

Cette liste de résistance n'est qu'à titre indicatif. Nous devons donc décliner toute responsabilité.

HDPE Polyéthylène haute densité
 PP Polypropylène
 LDPE Polyéthylène basse densité
 PS Polystyrène
 PA Polyamide
 PVC Chlorure de vinyle
 PC Polycarbonate
 SAN Styrène-acryle nitrile

Couleurs standard

Numéro Utz: 0000
Nature



Numéro Utz: 3080
Rouge vif
similaire RAL: 3020
Rouge signalisation



Numéro Utz: 1140
Ivoire
similaire RAL: 1015
Ivoire clair



Numéro Utz: 6060
Vert clair
similaire Pantone: 583 C



Numéro Utz: 1110
Jaune poussin
similaire RAL: 1023
Jaune signalisation



Numéro Utz: 6760
Vert turquoise
similaire RAL: 6016
Vert turquoise



Numéro Utz: 5070
Bleu clair
similaire RAL: 5012
Bleu clair



Numéro Utz: 8050
Brun
similaire RAL: 1011
Brun beige



Numéro Utz: 5810
Bleu ciel
similaire RAL: 5015
Bleu ciel



Numéro Utz: 8040
Brique
similaire Pantone: 174 C



Numéro Utz: 5010
Bleu roi
similaire RAL: 5002
Bleu outremer



Numéro Utz: 7000
Gris clair
similaire RAL: 7001
Gris argent



Numéro Utz: 2040
Orange
similaire RAL: 2009
Orange signalisation



Numéro Utz: 7010
Gris foncé
similaire RAL: 7024
Gris graphite



De faibles divergences par rapport aux couleurs effectives sont possibles.
Si vous voulez un échantillon de couleur réel, veuillez vous adresser directement à nous.

Conditions générales de vente

Produits finis

1. Validité

Les conditions générales de vente s'appliquent à toutes nos livraisons. Tout accord différent doit être revêtu de notre signature. Les conditions générales et les conditions d'achat de nos clients ne nous engagent en rien, même si nous ne les rejets pas expressément.

2. Prix et paiements

Nos prix sont donnés en francs suisses départ usine ou entrepôt, sans emballage et hors TVA. Le montant minimal facture est de SFr. 300.-. Pour des commandes inférieures à la quantité minimale d'achat, nous facturons un supplément de SFr. 50.- pour les petites commandes. Les factures sont réglables à 30 jours nets de la date de facturation.

3. Expéditions

L'expédition est effectuée au nom du client, et à ses risques. Les livraisons arrivant en mauvais état ne doivent être reçues qu'après constat des dommages et plainte formelle auprès de l'organisme transporteur. Aucun dédommagement ne peut être consenti pour retard de livraison. La marchandise peut être assurée contre les risques de casse, de transport et d'incendie au nom du client et à sa demande écrite.

4. Délais de livraison

Le délai de livraison stipulé dans l'offre court à partir de la réception de la commande, si celle-ci n'est pas retardée, est après règlement des montants convenus. Si des marchandises commandées ne sont pas réclamées dans le délai convenu, nous nous réservons le droit de les facturer et d'exiger leur enlèvement dans les quinze jours. A l'expiration de ce délai, la marchandise est entreposée aux risques et périls du client.

5. Versions spéciales

Pour les commandes de versions ou de couleurs spéciales, le client s'engage à accepter une variation de $\pm 10\%$ par rapport aux quantités demandées, c'est-à-dire à enlever les quantités en surplus et à ne rien réclamer pour les quantités non livrées. Les nuances de coloration entre différentes séries seront considérées comme acceptables. Les «conditions générales de vente des articles de matière plastique à façon» s'appliquent aux versions spéciales et aux articles réalisés selon les instructions du client.

6. Garantie et réclamations

Les réclamations doivent nous être adressées sans délai, au plus tard dans les 10 jours suivant la réception de la marchandise. Si une réclamation paraît justifiée, nous pouvons à notre choix remplacer l'article, le remettre en état ou établir au nom du client un avoir du montant facturé ou correspondant au rabais consenti. Le client ne peut faire valoir aucun autre droit, de quelque nature que ce soit. La période de garantie est limitée à une année à compter de la livraison départ usine.

7. Spécifications techniques

Les indications dimensionnelles et pondérales que nous donnons sont des valeurs moyennes, de faibles variations pouvant survenir. Notre documentation écrite et les renseignements que nous donnons sur les caractéristiques de nos produits reposent sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Compte tenu de l'ensemble des facteurs échappant à notre contrôle, ils ne dispensent pas l'utilisateur des produits de procéder à ses propres tests et expériences. Aucune assurance juridiquement valable concernant les propriétés des produits ou leur capacité à remplir une

fonction quelconque ne peut être déduite expressément ou tacitement de ces informations.

8. Régime juridique

Le contrat passé entre nous et le client ainsi que nos conditions générales de vente sont soumis au droit suisse.

9. For

En cas de litige sur l'exécution du contrat passé entre nous et le client, nous nous réservons le droit de choisir le for entre la localité d'origine ou de résidence du client, le lieu d'exécution ou notre domicile de droit.

Articles de matière plastique à façon

1. Validité

Les conditions générales de vente des articles de matière plastique à façon s'appliquent à toutes nos livraisons d'articles exécutés sur les instructions du client. Tout autre accord différent doit être revêtu de notre signature. Les conditions de vente ou les conditions générales de nos clients ne nous engagent en rien, même si nous ne les avons pas rejetées expressément.

2. Prix

Nos prix s'entendent départ usine ou entrepôt, sans emballage et hors TVA. L'emballage est facturé à prix coûtant. Les factures sont payables dans les 30 jours net à compter de la date de facturation.

3. Projets et études préliminaires

Les projets ou études préliminaires, ainsi que les échantillons ou prototypes préparés à la demande d'un client, restent notre propriété et ne doivent pas être remis ou présentés à des tiers sans notre assentiment écrit. Nous nous réservons le droit de facturer les projets et études préliminaires si la commande correspondante ne nous parvient pas suivant la communication de nos propositions.

4. Délais de livraison

Le délai de livraison indiqué dans l'offre court à partir du moment où les détails d'exécution ont été clarifiés et ne s'appliquent qu'en cas de règlement des montants convenus. Pour les commandes livrables sur appel, nous nous réservons le droit de fabriquer la quantité commandée en une fois ou en plusieurs. Si des commandes ne sont pas réclamées dans le délai convenu, nous nous réservons le droit de les facturer et d'exiger leur enlèvement dans les quinze jours. A l'expiration de ce délai, la marchandise sera entreposée aux risques et périls du client. Aucune réclamation ne sera acceptée pour retard de livraison.

5. Excès ou insuffisance des livraisons

Le client s'engage à accepter un excès ou une insuffisance de 10% du nombre d'articles livrés. En cas d'insuffisance de la livraison, il n'aura aucun droit à un complément de livraison. De légères nuances de teinte entre diverses séries de fabrication seront considérées comme acceptables.

6. Moules

Les moules et outils de toute nature, hormis ceux qui ont été mis à notre disposition par le client, sont notre propriété. Les moules ne seront utilisés que pour la fabrication des commandes du client. Toute autre utilisation exige une entente expresse entre le client et le fournisseur. Nous conservons et entretenons les moules pendant une période de 3 ans à compter de la dernière livraison, pour les cas de commandes ultérieurs. Sur demande du client, ils peuvent être conservés et entretenus à ses frais pendant une nouvelle période de 2 ans. Après

5 années à compter de la dernière livraison, nous ne sommes plus tenus de conserver ni d'entretenir les moules.

7. Accessoires

Le client nous livrera les accessoires à incorporer par compression ou injection dans une quantité excédant de 5% à 10% la quantité requise, afin de tenir compte des déchets de production. En cas de retard de livraison ou de défaut des accessoires livrés, nous ne serons plus tenus au respect du délai de livraison convenu.

8. Responsabilité des risques

Même en cas de livraison franco de port, le client assume le risque dès que la marchandise a quitté nos usines. Si la réception ou l'expédition est retardée par le fait du client, ce dernier assume le risque de la remise au transporteur ou de la préparation au transport. Sur demande écrite du client, la marchandise peut être assurée à ses frais contre les risques de casse, de transport et d'incendie.

9. Garantie et réclamations

Les réclamations doivent nous être adressées sans délai, au plus tard dans les 10 jours suivant la réception de la marchandise. Si une réclamation paraît justifiée, nous pouvons à notre choix remplacer l'article, le remettre en état ou établir au nom du client un avoir du montant facturé ou correspondant au rabais consenti. Le client ne peut faire valoir aucun autre droit, de quelque nature que ce soit. Lorsque la livraison porte sur des pièces réalisées selon les esquisses ou les plans du client, notre garantie se limite à assurer que les dites pièces ont bien été exécutées conformément à ces documents. La période de garantie est limitée à une année à compter de la livraison départ usine.

10. Propriété intellectuelle de tiers

Lorsque l'on nous demande de livrer des produits réalisés selon des esquisses, des dessins, des modèles ou des échantillons remis par le client ou selon toute indication de quelque nature qu'elle soit, le client garantit que la production ou la livraison de ces articles ne viole aucun droit de propriété d'un tiers. Le client prendra à sa charge les éventuels dommages et intérêts à verser en cas de violation d'un tel droit.

11. Régime juridique

Le contrat passé entre nous et le client ainsi que nos conditions générales de vente sont soumis au droit suisse.

12. For

Le lieu d'exécution et le for de toutes les obligations légales créées entre le client et le fournisseur seront le siège de la société du fournisseur.

Observation:

Toutes les indications publiées ici reflètent l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Compte tenu des très nombreux facteurs extérieurs qui échappent à notre volonté, elles ne dispensent en rien l'utilisateur de nos produits de procéder à ses propres vérifications et tests.

Aucune conclusion, expresse ou tacite, ne peut en être tirée avec valeur légale en ce qui concerne quelque qualité que ce soit de ces produits ou leur adaptation à une application concrète quelconque. Le cas échéant, il faudra tenir compte des droits de la propriété intellectuelle. Pour le reste, nous renvoyons à nos conditions générales de vente et de fourniture.

Index des références/articles

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
39-1043-230-100	223	40-6174	102	58-1208-1	167	80-770-4	193	89-20-125	107		
39-1043-230-500	212	40-6213	102	58-1208-2	167	80-770-200	237	89-20-133-2	107	200-1060-4	109
39-1064N-329-100	223	40-6280	102	58-1208-3	167	80-912	192	89-20-212-140-1-02	176	200-1208-1	176
39-1064N-329-500	212	40-6280 L	104	58-1208-830	177	80-912-54	251	89-21-14	136	200-1210-1	177
39-1064N-413-100	223	40-6410	104	58-1210-830	177	80-925-11	73	89-21-18	136	200-6050-4	109
39-1064N-GGVS	233	40-6410	117	58-8060	167	80-925-12	73	89-21-21-1	75	200-8060-1	175
39-1086-600-100	223	40-6410-10	117	58-8060-0-101	167	80-925-24	73	89-21-22	136	200-8161	111
39-1215-120-100	222	40-6414	103			80-936	69	89-21-46	76		
39-1813-100-100	223	40-6415	102	60-622-0	184	80-954-85	192	89-21-51	76	-A-VH	68
39-2015-020-100	224	40-6417	103			80-985-E	76	89-21-2401	75	-GHS	68
39-2032-120-100	222	40-6418	102	80-002	193	80-986	230	89-21-2402	75	89-21-2402	68
39-2032-170-100	222	40-6420	102	80-6-000-01	214	80-990-1	74	89-21-2403	75	-SG	68
39-2032-170-500	212	40-6421	103	80-6-000-02	214	80-990-1 EL	248	89-21-2404	75		
39-2032-GGVS	233	40-6428	103	80-6-000-03	214	80-990-2	74	89-21-2501	75		
39-2043-120-100	222	40-6429	102	80-6-000-04	215	80-990-2 EL	248	89-21-2502	75		
39-2043-120-200	222	40-8060-0	66	80-6-000-40	215	80-990-3	74	89-21-2503	75		
39-2043-1-GGVS	233	40-8608	103	80-6-000-41	214	80-990-3 EL	248	89-21-2504	75		
39-2043-2-GGVS	233	40-8612	103	80-6-000-42	214	80-991-1	74	89-21-2601	75		
39-5000	224	40-8617	103	80-6-000-43	214	80-991-1 EL	248	89-21-2602	75		
		40-86-2	103	80-6-000-44	215	80-991-2	74	89-21-2603	75		
40-32	103	40-8622	103	80-6-000-81.5000	215	80-991-2 EL	248	89-21-2604	75		
40-35	102	40-8628	103	80-6-000-82.5000	215	80-991-3	74	89-21-2701	75		
40-39	102			80-6-000-83.5000	215	80-991-3 EL	248	89-21-2702	75		
40-43	103	41-13-1	166	80-6-000-84.5000	215	80-992-1	74	89-21-2703	75		
40-43 Z	111	41-32	106	80-6-000-91.1110	215	80-992-1 EL	248	89-21-2704	75		
40-43-1	103	41-43	106	80-6-000-91.1140	215	80-992-2	74	89-21-3401	75		
40-45	102	41-64	106	80-6-000-91.3080	215	80-992-2 EL	248	89-21-3402	75		
40-49	102	41-3201	107	80-6-000-91.5070	215	80-992-3	74	89-21-3403	75		
40-64	103	41-3212-0	106	80-6-001	214	80-992-3 EL	248	89-21-3404	75		
40-64 Z	111	41-3212-1	106	80-6-002	214	80-1137	210	89-21-3501	75		
40-64-1	103	41-4312-0	106	80-6-003	214	80-1138	210	89-21-3502	75		
40-65	102	41-4312-1	106	80-6-004	214	80-6058	216	89-21-3503	75		
40-69	102	41-4322-0	106	80-6-021	214	80-6102	217	89-21-3504	75		
40-86-0	103	41-4322-1	106	80-6-022	214	80-6104	217	89-21-3601	75		
40-86-1	103	41-6401	107	80-6-023	214	80-6109	216	89-21-3602	75		
40-86-1-11	66	41-6422-0	106	80-6-024	214	80-6110	216	89-21-3603	75		
40-0414-GGVS	232	41-6422-1	106	80-6-041	214	80-6112	217	89-21-3604	75		
40-0417-GGVS	232	41-6432-0	106	80-6-042	214	80-6113	217	89-21-3701	75		
40-0421-GGVS	232	41-6432-1	106	80-6-043	214	80-6237	217	89-21-3702	75		
40-0428-GGVS	232			80-6-044	214	80-6252	217	89-21-3703	75		
40-1060-094-0	109	43-6426-2	137	80-6-061	215	80-6253	216	89-21-3704	75		
40-1060-114-0	109	43-6430-11	146	80-6-062	215	80-6254	216	89-26U-0058	76		
40-1060-128-0	109	43-6431-2	137	80-6-063	215	80-6268	216	89-26U-0059	76		
40-1060-147-0	109	43-6437-2	137	80-6-064	215	80-6269	216	89-26U-0060	76		
40-1060-174-0	109			80-50-20.1	189	80-6530-1	91	89-26U-390-2	229		
40-1060-213-0	109	44-3212-0	108	80-50-70 INOX	189	80-6530-2	91	89-26U-390-4	228		
40-1060-280-0	109	44-3212-1	108	80-50-70.1	189			89-26U-390-5	228		
40-1060-315-0	109	44-4312-0	108	80-55-20	189	89-2-1-1	67	89-26U-390-6	228		
40-1060-335-0	109	44-4312-1	108	80-55-21	189	89-2-1-2	67	89-26U-391-2	229		
40-1060-415-0	109	44-4324-0	108	80-55-26	189	89-2-1-3	67	89-26U-391-4	228		
40-1208	111	44-4324-1	108	80-55-46	189	89-2-1-5	67	89-26U-391-5	228		
40-1208-1	111	44-4324-2	108	80-57-41A	138	89-3-15	193	89-26U-391-6	228		
40-1208-10	111	44-4324-3	108	80-57-T41H	138	89-3-832	65			97-N107	69
40-1210-5	184	44-6407-0	108	80-111-1	191	89-4-865	65			97-N109	69
40-1210-7	181	44-6412-0	108	80-151-0	190	89-4-866	136			97-N110	69
40-1210-10	111	44-6412-1	108	80-151-20	190	89-4-867	65				
40-1210-M	109	44-6424-0	108	80-151-40	190	89-4-867.2	65				
40-1210-O	109	44-6424-1	108	80-151-61	190	89-6-0003	224	101-1060-114-0	109		
40-1210-V	109			80-156-0	190	89-6-0004	247	101-1060-114-V	109		
40-3147	102	45-6430-0	138	80-156-20	190	89-6-0004.1	247	101-1060-213-0	109		
40-3147 L	104	45-6430-11	138	80-156-21	190	89-6-0005	247	101-1060-213-V	109		
40-3214	103	45-6436-0	138	80-156-40	190	89-6-0005.1	247	101-1060-280-0	109		
40-3215	102			80-166-12	230	89-6-0006	247	101-1060-280-V	109		
40-3217	103	47-6415-2	205	80-166-20	230	89-6-0006.1	247	101-1251-1	208		
40-4147	102	47-6415-3	205	80-168-1	189	89-6-0007	247	101-3147	105		
40-4147 L	104	47-6417-2	205	80-169	76	89-6-0007.1	247	101-4147	105		
40-4174	102	47-6424-2	205	80-171-0	190	89-6-0008	247	101-6050-114-0	109		
40-4213	102	47-6424-3	205	80-171-10	251	89-6-0008.1	247	101-6050-114-V	109		
40-4280	102	47-6432-2	205	80-171-20	190	89-6-0009	247	101-6050-213-0	109		
40-4280 L	104			80-171-40	190	89-6-0009.1	247	101-6050-213-V	109		
40-4314	103	48-84004	215	80-171-61	190	89-6-0014	73	101-6222-1	54		
40-4315	102	48-84007	215	80-172-4	192	89-6-0015	73	101-6413-1	198		
40-4317	103			80-173	193	89-6-0051	227	101-6413-10	199		
40-4318	102	53-6040-001-00	65	80-175-1	191	89-6-0257	227	101-6420-2	198		
40-4321	103			80-175-11	251	89-6-0345	227	101-6430-1	198		
40-4322	102	55-4000A-220-01	91	80-184-41 R	192	89-6-0347	227	101-6437-1D-0	137		
40-4328	103	55-6000A-220-01	91	80-184-185 R	192	89-6-0349	73	101-8622-1	225		
40-4329	102	55-6000A-220-11	91	80-184-186 R	192	89-6-0360	73	102-6404-10	199		
40-6050-094-0	109	55-6040A-220 R	91	80-185-52	137	89-6-0443	224	102-8605	168		
40-6050-114-0	109			80-200-105	193	89-6-0465	224			103-5405-10	234
40-6050-128-0	109	57-130	211	80-200-105.5004	193	89-6-1540	73	103-6405-10	199		
40-6050-147-0	109	57-131	211	80-270-0	189	89-7-009	95	103-6405-3	235		
40-6050-174-0	109	57-134	211	80-270-20	189	89-9-200	192	103-6406-1	234		
40-6050-213-0	109			80-270-40	189	89-11-200	193	103-6406-2	235		
40-6050-280-0	109	58-0007	183	80-301-0	139	89-14-658-0014	238	103-7406-1	235		
40-6050-315-0	109	58-0806-920	177	80-301-100	139	89-14-658-0094	238	103-7505-10	236		
40-6050-335-0	109	58-1089-CT6	183	80-417	76	89-15-1	193	103-88010-1	236		
40-6050-415-0	109	58-1090-CT6	183	80-417-1	76	89-15-10	193	103-130906-1	236		
40-6147	102	58-1208	167	80-417-2.1	76	89-15-9	193	103-131006-1	236		
40-6147 L	104	58-1208-0-101	167	80-604-10/11	158	89-20-39-5	75				